



Classe: S1 P SRC
Pointures: 38-47
Chaussant: 12
Poids (±10%): 513 gr. (*)

FICHE TECHNIQUE CARVING

Description modèle: Chaussure basse en croute de velours bleu, doublure 100% polyester, semelle anti-perforation en tissu HRP, semelle de propreté Sport-Lite, semelle de contact en polyuréthane bi-densité, résistante aux flexions, aux abrasion, à l'huile, antiglisse.

Plus semelle intermédiaire étudiée dans sa composition afin d'assurer souplesse et confort

Emplois suggérés : Industrie mécanique, BTP, Charpentier, Logistique, Packaging, Artisans

Précaution et entretien de la chaussure : traiter régulièrement le cuir (tous les jours), nettoyer la semelle de contact et la tige sans utiliser des matériaux agressifs qui pourraient sans compromettre la qualité, la sécurité et la durée de vie de la chaussure. Sécher dans un lieu aéré en dehors des sources de chaleur.



Chaussure complète	Norme	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requis EN ISO 20345
Protection des doigts : coquille Thin Cap résistante au choc de 200 J	5.3.2.3	Résistance au choc	mm	14,0	>= 14
	5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	14,0	>= 14
Semelle anti perforation HRP: semelle HRP non métallique avec des couches de fibre à haute ténacité, céramisées et soumis au traitement au plasma	6.2.1.1	Résistance à la perforation	N	1.100	>= 1.100
Chaussure antistatique: capacité de dissipation de la charge électrostatique	6.2.2.2	Résistance électrique			
		Dans un milieu humide	MOhm	119	>= 0,1
		Dans un milieu sec	MOhm	463	<= 1000
Capacité d'absorption de l'énergie dans la zone du talon	6.2.4	Absorption de l'énergie dans la zone du talon	J	25,0	>= 20
Tige: Croute velours, couleur bleu, épaisseur 2,0 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² h	3,0	>= 0,8
		Coefficient de perméabilité	mg/cm ²	33,4	>= 15
	5.4.3	Charge de déchirure	N	271	>= 120
Doublure antérieure: Doublure pour embout en tissu non tissu, couleur grise	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² h	3,4	>= 2
		Coefficient de perméabilité	mg/cm ²	30,2	>= 20
	5.5.1	Charge de déchirure	N	30	>= 15
	5.5.2	Résistance à l'abrasion (sec)	cycles	no fori	25.600
		Résistance à l'abrasion (humide)	cycles	no fori	12.800
Doublure arrière : 100% polyester travaillée à nid d'abeille, respirant, résistante aux abrasions, couleur grise	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² h	6,8	>= 2
		Coefficient de perméabilité	mg/cm ²	54,4	>= 20
	5.5.1	Charge de déchirure	N	25	>= 15
	5.5.2	Résistance à l'abrasion (sec)	cycles	no fori	51.200
		Résistance à l'abrasion (humide)	cycles	no fori	25.600
Semelle anti-perforatio: en tissu HRP Insole, résistante à la perforation	5.7.3	Absorption de l'eau	Mg/cm ²	82	>= 70
		Dé absorption de l'eau		97%	>= 80%
Semelle de contact: Polyuréthane bi-densité, résistante aux flexions, aux abrasion, à l'huile, antiglisse, ESD	5.8.2	Charge de déchirure	kN/m	10,5	>= 8
	5.8.3	Résistance à l'abrasion	mm ³	74	<= 150
	5.8.4	Résistance aux flexions	mm	2,5	<= 4
	5.8.5	Hydrolyse	mm	1,0	<= 6
	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures	%	0,3%	<= 12%
	5.11	Résistance au glissement sur la céramique	plat	0,42	>= 0,32
		avec eau et détergent	incliné	0,40	>= 0,28
		Résistance glissement sur l'acier avec glycérine	plat	0,20	>= 0,18
			incliné	0,17	>= 0,13

Colorants azoïques: les colorants azoïques, interdits par le règlement 1907/2006/CE Annexe XVII (méthode UNI EN 14362-1:2004 – Textiles)

(*) = poids indicatif d'un pied en pointure 42